

**Omschrijving:**

Extra matte, oplosmiddelvrije muurverf op basis van acrylaatdispersie. Speciaal bedoeld voor het schilderen van gladde plafonds, sterk zuigende ondergronden en spuitpleister (spack). Lange open tijd, mooie vloeïng, voorkomt baanbontheid, uitstekend dekkend en is goed afwasbaar. Voor binnen.

**Toepassing:**

Geschikte ondergronden zijn: glad pleisterwerk, spackpleister, cementwerk, baksteen, etc. Ook voor het schilderen van bestaande verflagen.

**Eigenschappen:**

- Lange open tijd
- Extra mat
- Voorkomt baanbontheid
- Mooie vloei
- Voor gladde en spack plafonds

**Kleur:**

Wit en in lichte kleuren van het SPS Color Service kleurmengsysteem.

**Verwerking:**

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 10% water. Aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

Spuiten:	Airless	airmix
Nozzle opening	0.017 – 0.019"	0.017 – 0.019"
Druk	170 – 200	100 - 150
Luchtdruk	-	ca.1.5 bar
Verdunnen	-	-

De opgegeven instellingen voor het verspuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de applicateur.

**Verbruik:**

Ca. 7 m<sup>2</sup> / l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Droog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

**SYSTEMEN****Algemeen:**

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

**Nieuwe, onbehandelde ondergronden**

- Sterk zuigende ondergronden geheel schilderen met SPS Fixeergrond.
- Zuigende ondergronden zoals spack geheel schilderen met SPS Plafocryl.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met SPS Fixeergrond.
- Na droging dekkend afschilderen met SPS Plafocryl Mat.

**Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet**

- Grondig reinigen met SPS verfreiniger.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met SPS Isoleergrond.
- Na droging dekkend afschilderen SPS Plafocryl Mat.

Bovenstaande systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

## TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	acrylaatdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	30% v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,4 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag: ca. 42 micrometer Natte laagdikte / laag: ca.142 micrometer
Glansgraad:	Extra mat <5% @ 85°
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

**Houdbaarheid:**

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:**

De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

**Restanten:**

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.