

Omschrijving: Roestwerende aflak met hamerslag effect voor metaal. Kan direct op metaal worden aangebracht. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Uitstekend geschikt voor het aflakken van metalen voorwerpen, maar kan ook toegepast worden op hout.

Eigenschappen:

- Roestwerende werking
- Waterafstotend
- Kras- en stootvast

Kleur: Diverse kleuren

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. In 2 onverdunde lagen aanbrengen met een kwast of lakroller.

Verbruik: Ca. 10 m² /liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

- Stofdroog na ca. 1 uur.
- Overschilderbaar na ca.8 uur.
- Uitgehard na 7 dagen.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Roest en slecht hechtende verflagen geheel verwijderen met een staalborstel.

Onbehandeld (licht roestig) metaal: Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen.

Behandeld metaal in goede staat: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Geschilderd metaal in slechte staat: Roestige oppervlakken en roestpitten voorbehandelen met een Finess roestwerende primer.

Hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Bij voorkeur voorbehandelen met Finess Grondverf.

Zink, aluminium en gegalvaniseerd staal: Voorbehandelen met Finess Multiprimer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Urethaan gemodificeerde alkydhars

Pigmenten: Roestwerende lood- en chromaatvrije pigmenten

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 50% in volume

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: Krebs Stormer 90-100 KU @ +20°C

Maalfijnheid: 10-25 Micron

Aanbevolen laagdikte: 40 Micron droog 80 Micron nat

Glansgraad: Glanzend

Tint: Diverse kleuren

Vlampunt: 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of kwastenreiniger

Prestaties: Zeer goede anti-roest eigenschappen. Sneldrogend.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.