

# SPS



## 1K PU COAT TR MATT

# Matte 1-Komponenten-Acrylbeschichtung auf Wasserbasis.

- Verhindert weiße Flecken nach dem Polieren
- Kratz- und abriebfest
- Sehr leicht zu reinigen

# 1K PU COAT TR MATT

## BESCHREIBUNG

Wasserbasierter, matter, farbloser, lösungsmittelfreier 1-Komponenten-Acryllack.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als Schutzbeschichtung über einem Wandanstrichsystem für zusätzliche Kratz- und Abriebfestigkeit, optimale Reinigungsfähigkeit und höhere Beständigkeit gegen Weißverschmutzung nach dem Polieren. Geruchsarm/schnell trocknend. Für die Innenanwendung. Erleichtert die Reinigung von stark beanspruchten Lackoberflächen, z. B. Gummisohlen, Taschenverschlüsse, Rollbetten usw. Für Anwendungen in Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hygienebereichen, Küchen, Hotelzimmern, Treppenhäusern, Ferienhäusern, Büros usw.

## EMPFOHLENES SYSTEM

Vorhandene intakte Wandfarbschichten

- Nach dem Trocknen des Deckanstrichs mit SPS 1K PU COAT TR MAT streichen Die genannten Systeme sind allgemeine Beschreibungen für die gängigsten Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder detaillierte Beratung wenden Sie sich bitte an SPS bv.

## TECHNISCHE DATEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Dichte (g/cm³):            | 1,05          |
| Glanzgrad:                 | sps_hoogglans |
| Glanzgrad bei 85°:         | 10%           |
| Feststoffgehalt in Volume: | 28%           |

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

50 - 70 Mikrometer

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

14 - 20 Mikrometer

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Rollenauftrag 14-20 m² / Liter pro Anstrich

Spritzauftrag ca. 10-16 m² / Liter pro Anstrich

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die praktische Ergiebigkeit hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von der Art, der Struktur und der Porosität des Untergrunds (Wandanstrich), der Verarbeitungsmethode, der Erfahrung des Verarbeiters und den (Wetter-)Bedingungen während der Verarbeitung.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Nicht verdünnen, vor Gebrauch umrühren. Für optimalen Schutz gleichmäßig in 2 Schichten mit Pinsel, Kurzhaar- oder Veloursrolle oder Sprühergerät auftragen. Auf einer Seite und überlappend abrollen. Achtung: Werden extrem dicke Schichten in einem Arbeitsgang aufgetragen, kann ein weißer Schleier sichtbar werden, besonders auf dunkel gestrichenen Wänden.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8°C auftragen. Nur ausbringen, wenn die Temperatur des Untergrundes mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur liegt. Nicht im Freien, bei Regen, Frost oder starker Sonneneinstrahlung ausbringen. Produktdämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung stets für ausreichende Belüftung sorgen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Wasser

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser und Seife

## BEMERKUNGEN

Schwankungen in der Schichtdicke, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit usw. beeinflussen die Trocknungszeit. Eine niedrigere Temperatur und eine höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknung verzögern.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate im dicht verschlossenen Originalgebinde an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 27/05/2026

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)



[WWW.SPSBV.COM](http://WWW.SPSBV.COM)