



SPS



1K PU COAT TR MAT

Watergedragen, matte 1-component acrylaatcoating.

- Voorkomt witte vegen na boenen
- Kras- en slijtvast
- Zeer eenvoudig reinigbaar

1K PU COAT TR MAT

OMSCHRIJVING

Watergedragen, matte, kleurloze, oplosmiddelvrije, 1-component acrylaatcoating.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als bescherm laag over een muurverf systeem voor extra kras- en slijtvastheid, optimale reinigbaarheid en hogere weerbaarheid tegen witte vegen na boenen.

Reukarm/sneldrogend. Voor binnen. Vergemakkelijk het reinigen van geschilderde oppervlakken die zwaar worden belast door bijvoorbeeld rubberzolen, sluitingen van tassen, verrijdbare bedden, enz. Voor toepassingen in scholen, ziekenhuizen, zorgcentra, hygiënische ruimtes, keukens, hotelkamers, trappenhuizen, vakantiewoningen, kantoren etc.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Bestaande intacte muurverflagen

- Na droging van de afwerklaag, afschilderen met SPS 1K PU COAT TR MAT De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,05
Glansgraad:	sps_hoogglans
Glansgraad bij 85°:	10%
Vaste stof gehalte in volume:	28%

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

50 - 70 micrometer

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

14 - 20 micrometer

THEORETISCH VERBRUIK

Rolapplicatie 14-20 m² / liter per laag

Spuitsapplicatie ca. 10-16 m² / liter per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Het praktische rendement is afhankelijk van meerdere factoren zoals onder andere: de aard, de structuur en de poreusheid van de ondergrond (muurverf afwerking), de verwerkingsmethode, ervaring van de verwerker, en de (weers-) omstandigheden bij het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Niet verdunnen, roeren voor gebruik. Voor optimale bescherming in 2 lagen gelijkmatig aanbrengen met kwast, kortharige of veloursroller of spuit. Eenzijdig en overlappend afrollen. Let op: Bij in één keer aanbrengen van extreem hoge laagdikte kan er, bij met name donker geschilderde muren, een witte waas zichtbaar worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Water

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water en zeep

OPMERKINGEN

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Uitgiftedatum: 19/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



WWW.SPSBV.COM