



SPS



BETONCONTACT

Grundierung für glatte oder nicht saugfähige Untergründe

- Perfekte Haftung
- Für Walzenauftrag
- Wasserverdünnbar
- Hohe Ergiebigkeit
- Alkalibeständig

BETONCONTACT

BESCHREIBUNG

Rosafarbenes alkalibeständiges Produkt zum Vorstreichen auf Basis einer Kunstharzdispersion, vermischt mit reinem Quarzsand. Geeignet zur Vorbehandlung von dichten, nicht- oder schlecht saugenden Untergründen wie unbehandeltem Beton, Email-Beton, Gipsblöcken usw. Bildet eine Haftbrücke für Untergründe, auf die nicht direkt eine Deckschicht aus Gips aufgetragen werden kann.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als Haftvermittler für Gipsputze. SPS Concrete Contact ist geeignet für die Anwendung auf unbehandelten, glatten und dichten, schwach oder nicht saugenden mineralischen Untergründen.

EMPFOHLENES SYSTEM

Bestehende tragfähige Untergründe- Eventuell ausbessern - Vollständig mit SPS Betoncontact vorbehandeln. **Verunreinigungen durch Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß**- Gründlich reinigen - Eventuell ausbessern - Vollständig mit SPS Iso-Primer vorbehandeln - Nach Trocknung vollständig mit SPS Betoncontact vorbehandeln. Die oben genannten Systeme sind allgemeine Beschreibungen für die gängigsten Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder detaillierte Beratung wenden Sie sich bitte an SPS bv.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: Ca. 2 Stunden.
Überstreichbar: Ca. 24 Stunden.

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

1 dünne Schicht auftragen, nicht zu viel.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 160 - 300 g/m² (= 10 m²/l - 5 m²/l) pro Schicht.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art und Struktur des Substrats und dem Verarbeitungsverfahren ab.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, vollflächig verklebt, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Sprünge ausbessern. Lose und instabile Schichten entfernen und/oder ausbessern.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

SPS Betoncontact ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig in einer Schicht auftragen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter 8°C oder über 30°C auftragen. Nur auftragen, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur liegt. Nicht im Freien bei Regen, Frost oder starker Sonneneinstrahlung auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Sofort einsatzbereit.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Sofort einsatzbereit.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Mit sauberem Wasser.

BEMERKUNGEN

Konsultieren Sie vor der Verwendung die Anweisungen des Putzlieferanten bezüglich des richtigen Putzes und der korrekten Anwendung.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate im dicht verschlossenen Originalgebilde an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 26/05/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

