



SPS



BETONCONTACT

Primaire pour les supports lisses et pas absorbants

- Adhérence excellente.
- Pour application au rouleau
- Se dilue à l'eau
- Rendement élevé.
- Alcali-résistant

BETONCONTACT

DESCRIPTION

Produit de pré-traitement prêt à l'emploi, résistant aux alcalis, à base de résine acrylique. Assure l'adhérence sur les supports sur lesquels il n'est pas possible d'appliquer directement une couche de finition en plâtre. Pour l'intérieur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Comme couche adhérente sur supports minéraux non traités, lisses et compactes, pas ou peu absorbants. Les surfaces appropriées sont : les plafonds et murs de béton, les éléments préfabriqués de béton, etc.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Supports existants solides - Effectuer les réparations éventuelles. - Prétraiter l'ensemble avec SPS Betoncontact. **Salissures dues à la nicotine, à l'humidité, à la rouille ou à la suie** - Nettoyer soigneusement. - Effectuer les réparations éventuelles. - Prétraiter l'ensemble avec SPS Iso-Primer. - Après séchage, prétraiter avec SPS Betoncontact. Les systèmes ci-dessus constituent une description générale des supports les plus courants. Pour des applications spécifiques et/ou des conseils détaillés, veuillez contacter SPS bv.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: Ca. 2 heures.
Recouvrable: ca. 24 heures.

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

Une fine couche.

CONSUMMATION THÉORIQUE

Env. 160 - 300 g/m² (= 10 m²/l - 5 m²/l) par couche.

CONSUMMATION PRATIQUE

Les variations d'épaisseur de couche, de température, d'humidité de l'air, etc. influencent le temps de séchage.

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien mélanger avant utilisation. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Appliquer régulièrement en une seule couche à la brosse rectangulaire ou au rouleau à poils longs.

CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. À l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Prêt à l'emploi.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Prêt à l'emploi.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

D'eau.

REMARQUES

Avant utilisation, consultez les instructions du fournisseur de plâtre afin de choisir le plâtre approprié et de l'appliquer correctement. Lors de la utilisation de ce produit, portez toujours les équipements de protection individuelle requis. Assurez-vous de bien aérer la pièce pendant l'application. Apportez ce produit et son emballage à un point de collecte pour déchets dangereux ou spéciaux.

DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Date d'émission: 27/05/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

