

# SPS



## **FIX-PRIMER**

### **fixateur transparent à base d'eau**

- Fixe les substrats pulvérulents
- Bonne pénétration
- Améliore l'adhérence de la couche de finition
- Augmente l'efficacité de la couche de finition
- Sans solvant et à faible odeur

# FIX-PRIMER

## DESCRIPTION

Fixateur incolore à base d'eau pour les supports pulvérulents, poreux ou très absorbants en surface. Pénètre en profondeur, améliore l'adhérence au support et augmente l'efficacité de la couche de finition. Convient également très bien pour le prétraitement des supports absorbants (irréguliers) tels que les nouveaux enduits lisses. Sans solvant, à faible odeur et à séchage rapide. Pour l'intérieur et l'extérieur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Comme prétraitement sur les substrats minéraux poudrés et absorbants. Les supports appropriés sont, par exemple, le ciment et le plâtre, le béton, la brique, les plaques de plâtre, etc. La pénétration profonde améliore l'adhérence au support et augmente l'efficacité de la couche de finition.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

**Support nouveaux et non traités** - Prétraiter entièrement les surfaces (très) absorbantes avec SPS Fix-Primer (éviter les taches brillantes). - Nettoyer à fond les surfaces poudrées. Après séchage, prétraiter avec SPS Fix-Primer. **Supports existants non porteurs** - Eliminer soigneusement les couches non adhérentes. - Nettoyer à fond et laisser sécher les couches poudrées. - Effectuer toute réparation éventuelle. - Prétraiter avec SPS Fix-Primer. Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez SPS bv.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1,00  
Extrait sec en volume: 11%

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 1 heure.  
Recouvrable: 4 - 6 heures.

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

Ne pas appliquer ce produit de manière abondante ou filmogène.

## CONSUMMATION THÉORIQUE

6-10 m²/l par couche.

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Eliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées. En cas d'application extérieure, éliminer tous les dépôts de mousse et d'algues.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Agiter/remuer avant utilisation. Appliquer de préférence à la brosse ou au rouleau. Ne pas appliquer ce produit de manière excessive ou en formant un film. Si des taches brillantes apparaissent pendant l'application, c'est que la quantité de produit appliquée est trop importante. Enlever le produit encore humide à l'aide d'une éponge humide.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Prêt à l'emploi.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Prêt à l'emploi.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau et savon.

## REMARQUES

Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. Déposer la substance et l'emballage dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

## DURÉE DE VIE

Au moins 12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Date d'émission: 03/08/2026

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)



[WWW.SPSBV.COM](http://WWW.SPSBV.COM)