

# SPS



## MULTI-PRIMER

# Primer polyvalent à base aqueuse

- Pour bois, plastique, MDF, non ferreux, etc.
- Bon arrondi
- Excellente adhérence
- Séchage rapide
- Pratiquement inodore et pauvre en solvant

# MULTI-PRIMER

## DESCRIPTION

Primer polyvalent, à base aqueuse et à séchage rapide, offrant un excellent pouvoir garnissant et d'adhérence pour bois, MDF, plastiques durs et métaux non ferreux (aluminium, zinc, etc.). Arrondi parfait, bien ponçable et faible odeur. Pour l'intérieur et l'extérieur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Le SPS Multi-Primer est particulièrement adapté comme primaire sur les surfaces en bois non traitées et nues. Le produit peut être appliqué dans des situations intérieures et extérieures qui sont indirectement exposées à des conditions météorologiques normales. En raison de son bon remplissage et de son aspect mat, ce produit est idéal comme primaire sur le bois non traité. Le SPS Multi-Primer adhère également parfaitement aux anciennes couches de peinture et à divers plastiques tels que le PVC et les panneaux à âme pleine. Le SPS Multi-Primer est facile à poncer et peut être peint avec des produits à base de solvant ou à base d'eau.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

**Bois non traité / dénudé, plastique et métaux non ferreux** :- Nettoyer le tout avec le nettoyant peinture. - Poncer le bois grisé pour faire réapparaître le bois sain et appliquer une couche de SPS Multi-Primer. - Effectuez les réparations, sablez et dépoussiérez. - Appliquer une couche de SPS Multi-Primer sur les parties dénudées. - Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérez. - Couvrir de peinture SPS. **Anciennes couches existantes** :- Éliminer les anciennes couches non adhérentes. - Nettoyer le tout avec le nettoyant peinture. - Poncer le bois grisé pour faire réapparaître le bois sain et appliquer une couche de SPS Multi-Primer. - Effectuer les réparations éventuelles et appliquer une couche de SPS Multi-Primer. - Après séchage, poncer et dépoussiérez. - Appliquer une couche de SPS Multi-Primer sur les parties dénudées. - Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérez. - Couvrir de peinture SPS. **Couches de peinture existantes intactes** :- Nettoyer les couches intactes avec le nettoyant peinture. - Poncer soigneusement le support. - Appliquer ou ajouter une couche de SPS Multi-Primer. - Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérez. - Couvrir de peinture SPS. Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez SPS bv.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm<sup>3</sup>): 1.35  
Niveau de brillance: Mat  
Extrait sec en volume: 38%

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 1 heure.  
Recouvrable: 6 heures.

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

Env. 80 micromètre.

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

Env. 30 micromètre.

## CONSOMMATION THÉORIQUE

Env. 6m<sup>2</sup>/l

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement pratique dépend de plusieurs facteurs telles que : la nature et la structure du substrat, la méthode de traitement, l'expérience du transformateur et les conditions (météorologiques) pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être porteur, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Pour une bonne couverture des bords, arrondir légèrement les angles aigus.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien remuer avant l'application. Appliquer 1 ou plusieurs couches avec un pinceau ou un rouleau adapté. Les produits en phase aqueuse séchent assez rapidement. Afin d'éviter les raccords apparents, travailler toujours selon le procédé mouillé sur mouillé. Ne plus retoucher pendant le séchage. Entre les couches, poncer légèrement puis dépoussiérez.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +8° C. N'appliquer que lorsque la température du support est supérieure d'au moins 3°C à la température du point de rosée. Ne pas appliquer à l'extérieur en cas de pluie menaçante, de brouillard, de gel ou en plein soleil.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Prêt à l'emploi.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Prêt à l'emploi.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau et savon

## REMARQUES

Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. Déposer les résidus de ce produit et son emballage dans un point de collecte pour déchets dangereux ou spéciaux.

SPS Multi-Primer Plus peut durer environ 1 saison dans des situations extérieures protégées avant d'être peint.

Dans le cas du bois brut, une épaisseur de couche suffisante doit être appliquée, éventuellement en plusieurs couches, afin d'obtenir une bonne épaisseur de couche par rapport à l'épaisseur d'origine de l'apprêt de la menuiserie.

Les variations de l'épaisseur de la couche, de la température, de l'humidité, etc. affectent le temps de séchage. Une température plus basse et une humidité plus élevée peuvent retarder le séchage.

## DURÉE DE VIE

Minimum 12 mois. Dans le récipient d'origine fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel. Déposer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Date d'émission: 27/05/2026

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

