

SPS



MULTI-PRIMER

Breed inzetbare, watergedragen primer

- Voor hout, kunststof, MDF, non-ferro, etc.
- Uitstekende vloeïng
- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Reuk- en oplosmiddelarm

MULTI-PRIMER

OMSCHRIJVING

Breed inzetbare, watergedragen, sneldrogende, uitstekend hechtende en goed vullende primer voor hout, MDF, harde kunststoffen en non-ferro metalen (aluminium, zink etc.). Uitstekende vloeïing, goed schuurbaar en reukarm. Voor binnen en buiten.

AANBEVOLEN GEBRUIK

SPS Multi-Primer is speciaal geschikt als grondlaag op onbehandelde en kaal gemaakte houten ondergronden. Het product kan worden toegepast in binnensituaties en buitensituaties die indirect aan normale weersomstandigheden zijn blootgesteld. Door de goede vulling en het matte uiterlijk is dit product ideaal als grondverf op onbehandeld hout. SPS Multi-Primer hecht bovendien uitstekend op oude verflagen en diverse kunststoffen zoals pvc en volkernplaten. SPS Multi-Primer is goed glad te schuren en kan worden afgeschilderd met zowel oplosmiddelhoudende als watergedragen verfproducten.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Kaal gemaakt/ onbehandeld hout, non-ferro metalen en harde kunststof - Het geheel reinigen met een verfreiniger. - Vergrijd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SPS Multi-Primer. - Eventuele reparaties uitvoeren, schuren en stofvrij maken. - Onbehandeld hout gronden met SPS Multi-Primer. - Na droging licht schuren en stofvrij maken. - Dekkend afschilderen met een SPS lak. **Bestaande oude lagen** - Oude loszittende lagen verwijderen. - Het geheel reinigen met een verfreiniger. - Vergrijd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SPS Multi-Primer. - Eventuele reparaties uitvoeren en gronden met SPS Multi-Primer. - Na droging schuren en stofvrij maken. - Kaal gemaakte delen gronden met SPS Multi-Primer. - Na droging licht schuren en stofvrij maken. - Dekkend afschilderen met een SPS lak. Bestaande, intacte verflagen - De intacte lagen reinigen met een verfreiniger. - De ondergrond goed schuren. - Bij- of overgronden met SPS Multi-Primer. - Na droging licht schuren en stofvrij maken. - Dekkend afschilderen met een SPS lak. De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1.35
Glansgraad:	Mat
Vaste stof gehalte in volume:	38%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1
Overschilderbaar:	6

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

80 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

30 µm

THEORETISCH VERBRUIK

ca. 6 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Het praktische rendement is afhankelijk van meerdere factoren zoals onder andere: de aard en de structuur van de ondergrond, de verwerkingsmethode, ervaring van de verwerker, en de (weers-)omstandigheden bij het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking de scherpe hoeken iets afronden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed roeren. In 1 of meerdere lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. Watergedragen producten drogen relatief snel. Om aanzetten te vermijden, altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8° C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, mist, vorst, of in de volle zon aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Gebruiksklaar.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Gebruiksklaar.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water en zeep

OPMERKINGEN

Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Restanten van deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. SPS Multi-Primer kan enkele maanden overstaan in afgeschermdesituaties buiten, alvorens te worden afgeschilderd. Bij kaal gemaakt geveltimmerwerk dient voldoende laagdikte te worden aangebracht, mogelijk in meerdere lagen, om tot een goede laagdikte te komen in vergelijking met de oorspronkelijke dikte van de grondverf uit de timmerfabriek.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden. In goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Uitgiftedatum: 27/05/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

