



SPS



PROJECT-PRIMER

Opaque, water-based project primer for wall paints



PROJECT-PRIMER

BESCHREIBUNG

Deze muurprimer is ideaal voor grote projecten. Reduceert de zuigende werking van de ondergrond. Universeel toepasbaar voor muren en plafonds in droge ruimten.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als Vorbehandlung auf bestehenden Wänden und schwach saugenden mineralischen Untergründen bei Großprojekten. Geeignete Untergründe sind Farbanstriche, Zement und Putz, Beton, Ziegel, Gipskarton usw.

EMPFOHLENES SYSTEM

Neue, unbehandelte Untergründe - Leicht pudernde Untergründe gründlich reinigen. Nach Trocknung mit SPS Fix-Primer vorbehandeln. - Leicht saugende Untergründe mit SPS Projekt-Grundierung vorbehandeln. - Nach Trocknung mit SPS Wandfarbe überarbeiten. **Vorhandene intakte Wandfarbschichten** - Mit SPS Farbreiniger reinigen. - Nach Trocknung mit SPS Projekt-Grundierung vorbehandeln. - Nach Trocknung mit SPS-Wandfarbe überarbeiten. **Vorhandene nicht tragfähige Untergründe** - Lose Schichten gründlich entfernen. - Leicht pudernde Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen. - Eventuell notwendige Ausbesserungen vornehmen. - Nach Trocknung mit SPS Projekt-Grundierung vorbehandeln. - Nach Trocknung mit einer SPS-Wandfarbe überarbeiten. Bei stark saugenden und/oder stark gepuderten Untergründen SPS Fix-Grundierung auftragen. **Verschmutzung durch Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß** - Gründlich mit SPS-Farbreiniger reinigen. - Die Oberfläche/Verunreinigung mit SPS Iso-Primer behandeln. - Nach Trocknung mit SPS Projekt-Grundierung vorbehandeln. - Nach Trocknung mit SPS Wandfarbe überstreichen. Die oben genannten Systeme gelten als allgemeine Beschreibung für die gängigsten Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder detaillierte Beratung wenden Sie sich bitte an SPS bv.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 1,35
Feststoffgehalt in Volume: 34%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 1 Stunde.
Überstreichbar: 4 - 6 Stunden.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 12 m² /Liter pro Anstrich.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art und Struktur des Substrats und dem Verarbeitungsverfahren ab.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, vollflächig verklebt, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Sprünge ausbessern. Lose und instabile Schichten entfernen und/oder ausbessern. Bei Verwendung im Außenbereich ist jeglicher Algen- und Moosbewuchs zu entfernen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit einem geeigneten Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät in 1 Lage auftragen. Um Ablagerungen zu vermeiden, immer nass in nass arbeiten. Alle Bahnen in der gleichen Richtung nachrollen. Während der Trocknung nicht ausbessern.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8°C auftragen. Nur ausbringen, wenn die Temperatur des Untergrundes mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur liegt. Nicht im Freien bei drohendem Regen, Frost oder praller Sonne ausbringen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Sofort einsatzbereit.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Sofort einsatzbereit.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Airless: Düsenöffnung 0,015" - 0,017", Druck: ca.160 bar.
Airmix: Düsenöffnung 0,015" - 0,017", Druck: ca.120 bar Luftdruck - ca. 1,5.
Die angegebenen Einstellungen für das Versprühen dieses Produkts sind ein Ausgangspunkt. Je nach den Bedingungen vor Ort müssen die Einstellungen vom Verarbeiter festgelegt werden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser und Seife.

BEMERKUNGEN

Die in diesem technischen Merkblatt aufgeführten Werte wurden in Anlehnung an die DIN EN 13300 ermittelt.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in dicht verschlossenem Originalgebinde an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort. Dieses Material und sein Behälter sind der Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuzuführen.

Ausgabedatum: 03/07/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



WWW.SPSBV.COM