

SPS



PUTZ-GRUND

Quarzkorngrundierung für Dekorputz

- Sorgt für eine optimale Haftung des Decklacks
- Gute Deckkraft, leicht zu verarbeiten
- Verringert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- dringt gut in den Untergrund ein
- Eliminiert Farbunterschiede - Atmungsaktiv, alkali- und witterungsbeständig

PUTZ-GRUND

BESCHREIBUNG

Hochwertige, quarzhaltige Grundierung für alle SPS-Dekorputze, auf Basis von 100% Reinacrylat. Durch sein gutes Eindringvermögen reduziert dieses Produkt die Saugfähigkeit des Untergrundes. SPS Putz-Grund sorgt zudem für eine optimale Haftung des Oberputzes. Wetter- und alkalibeständig. Für innen und außen geeignet.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als Grundierung für dekorative Putzoberflächen. Geeignete Untergründe sind alle stabilen, glatten und ebenen Oberflächen wie: Zement und Gips, Beton, Gipskartonplatten, alte Farbschichten, usw.

EMPFOHLENES SYSTEM

Neue, unbehandelte Untergründe- Gründliche Reinigung leicht puderdner Untergründe. Nach Trocknung mit SPS Putz-Grund vorbehandeln - Saugende Untergründe mit SPS Putz-Grund vorbehandeln - Mit einem SPS Dekorputz abschließen.**Vorhandene tragfähige Untergründe**- Untergrund reinigen - Untergründe glätten und egalisieren (strukturieren), z. B. mit SPS Stuc-Finish. - Nach Aushärtung mit SPS Putz-Grund vorbehandeln - Nach Trocknung mit SPS-Zierputz überarbeiten.**Vorhandene nicht tragfähige Untergründe**- Lose Schichten gründlich entfernen. - Pulvrige Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen - Eventuell notwendige Ausbesserungen vornehmen - Vorbehandlung mit SPS Fix-Grund - Glatte und ebene (strukturierte) Untergründe - Glatte und ebene**Verunreinigungen durch Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß**- Gründlich reinigen - Oberfläche/Verunreinigung mit SPS Iso-Grund behandeln - Vorbehandlung mit SPS Putz-Grund - Nach Trocknung mit einem SPS Dekorputz abschließen. Die oben genannten Systeme sind allgemeine Beschreibungen für die gängigsten Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder detaillierte Beratung wenden Sie sich bitte an SPS bv.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 2 Stunden.
Überstreichbar: 18 Stunden.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

4 - 5 m²/Liter pro Anstrich.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art und Struktur des Substrats und dem Verarbeitungsverfahren ab.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss glatt, eben, tragfähig, vollflächig verklebt, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Sprünge ausbessern. Lose und instabile Schichten entfernen und/oder ausbessern. Bei Verwendung im Außenbereich ist jeglicher Algen- und Moosbewuchs zu entfernen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren. Während der Verarbeitung regelmäßig aufrühren. SPS Putz-Grund je nach Untergrund mit bis zu 20 % reinem Wasser verdünnen. Bei Außenanwendungen nicht verdünnen. Mit einem Blockpinsel oder einer Farbrolle in einem Arbeitsgang gleichmäßig auftragen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8°C auftragen. Nur ausbringen, wenn die Temperatur des Untergrundes mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur liegt. Nicht im Freien bei drohendem Regen, Frost oder praller Sonne ausbringen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Maximal 20% Wasser.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Maximal 20% Wasser.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser und Seife.

BEMERKUNGEN

Anhand der Oberflächenbewertungskriterien für Außenputze und der Oberflächenbewertungskriterien für Innenputze können Sie feststellen, ob der Untergrund ausreichend glatt und eben ist, um mit einem SPS-Dekorputz verarbeitet zu werden.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in dicht verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort. Reste bei der Chemikalienabfallsammlung entsorgen.

Ausgabedatum: 26/05/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

