

# SPS



## RESIMAT EC

# Optimal zu reinigende, extra matte Wandfarbe

- Optimal zu reinigen
- Extra matt
- Abperlend
- Gut deckend
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

# RESIMAT EC

## BESCHREIBUNG

Optimal zu reinigende, stumpfmatte Wandfarbe auf Basis einer speziellen Bindemittelkombination. Die trockene Farbschicht hat eine abperlende Wirkung für eine verminderte Schmutzablagerung und bleibt auch nach dem Reinigen matt. In hohem Maße für die Anwendung auf Wänden in öffentlichen Gebäuden und schmutzanfälligen Räumen wie Küchen, Badezimmern und Empfangsbereichen geeignet. Für den Innenbereich.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als dauerhafte und gut zu reinigende matte Oberfläche für Innenwände und -decken. Geeignete Untergründe sind u. a.: vorhandene Wandanstriche oder Zement und Putz, Beton, Stein, Gipskarton usw., die entsprechend vorbehandelt wurden. Auch für Anstriche auf Glasfaser sehr gut geeignet.

Optimale Reinigungsfähigkeit wird nach vollständiger Aushärtung von 30 Tagen erreicht. Die meisten üblichen Verschmutzungen lassen sich mit viel sauberem, lauwarmem Wasser, eventuell mit milder Seife oder Spülmittel, leicht und wirksam entfernen. Verwenden Sie einen sauberen, nicht scheuernden Schwamm und lassen Sie die Oberfläche durch Verdunstung des Wassers trocknen. Alternativ kann die Oberfläche mit ausreichend lauwarmem Wasser abgewaschen werden, um Seifenreste zu entfernen, und die Oberfläche durch Verdunstung des Wassers trocknen lassen.

## EMPFOHLENES SYSTEM

**Neue, unbehandelte Untergründe** - Sehr saugfähige Untergründe vollständig mit SPS Fix Grundierung grundieren. - Pulverförmige Untergründe gründlich reinigen. Nach Trocknung mit SPS Fix Primer vorbehandeln. - Nach Trocknung und je nach Farbton mit SPS Uniclean 7070 Matte in 2 deckenden Schichten überstreichen. **Vorhandene intakte Wandanstriche** - Gründlich reinigen - Ggf. einen Zwischenanstrich mit SPS Unitex Primer vornehmen. - Nach Trocknung und je nach Farbton zwei deckende Anstriche mit SPS Resimat EC auftragen. **Vorhandene, nicht tragfähige Wandanstriche** - Lose Teile entfernen. - Eventuell pulverförmige Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen. - Eventuell notwendige Ausbesserungen vornehmen. - Mit SPS-Fix-Grundierung vorbehandeln. - Nach Trocknung und je nach Farbton 2 Anstriche mit SPS Resimat EC. **Verschmutzung durch Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß** - Gründlich reinigen. - Oberfläche/Verschmutzung mit SPS Iso-Grundierung behandeln. - Nach Trocknung und je nach Farbton mit SPS Resimat EC in 2 Schichten lackieren. Die aufgeführten Systeme sind allgemeine Beschreibungen für die meisten gängigen Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder detaillierte Beratung wenden Sie sich bitte an SPS bv.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,5
Glanzgrad:	Extra-Matt
Glanzgrad bei 85°:	ca. 1%, extra matt.
Feststoffgehalt in Volume:	43%

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	2 Stunden
Überstreichbar:	6 Stunden
Durchgehärtet:	Etwa 28 Tage.

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

Ca. 123 Mikrometer.

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

Ca. 53 Mikrometer.

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 8 m<sup>2</sup> /l pro Schicht. Die angegebene Ergiebigkeit ist theoretisch.

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit und der Struktur des Untergrunds sowie von der Auftragsmethode ab.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, vollflächig verklebt, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Sprünge ausbessern. Lose und instabile Schichten entfernen und/oder ausbessern.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut umrühren. Weiße und helle Farben in 1 oder 2 Schichten mit einem geeigneten Pinsel, einer Rolle (für beste Ergebnisse eine Mikrofaserrolle verwenden) oder einem Spray\* auftragen. Für beste Ergebnisse mindestens 2 Schichten auftragen. Dunkle Farben sollten vorzugsweise in 3 Schichten aufgetragen werden. Arbeiten Sie immer nass in nass und verteilen Sie die Farbe gut, um Wirbel zu vermeiden. Rollen Sie alle Streifen in der gleichen Richtung wieder ab. Während des Trocknens nicht ausbessern. Nach dem Trocknen lassen sich weiße und weiß abgeleitete Farben leicht ausbessern. Um eine "Inselbildung" zu vermeiden, mit verdünnter Farbe ausbessern. Bei dunklen Basisfarben D und TR besteht nach dem Trocknen der ersten Schicht die Gefahr des Glanzes.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8°C auftragen. Nur auftragen, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur liegt.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Maximal 5% Wasser.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Maximal 5% Wasser.

Ausgabedatum: 26/05/2026

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zalem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)



# RESIMAT EC

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Airless

Düse: 0,017-0,021"

Druck: ca. 180 bar

Verdünnung: max. 5% Wasser.

Airmix

Düse: 0,015-0,019"

Druck: ca. 125 bar.

Luftdruck: ca. 1,5 bar.

Verdünnung: max. 5% Wasser.

Das Sprühen wird nur für Weiß/Basis P und Farben aus dieser Basisfarbe empfohlen. Die angegebenen Einstellungen für das Spritzen dieses Produktes gelten als Ausgangspunkt. Je nach den örtlichen Gegebenheiten müssen die Einstellungen vom Verarbeiter festgelegt werden.

## BEMERKUNGEN

Rollermarkierungen sind bei dunklen Farben wahrscheinlicher, da diese das Licht absorbieren und Oberflächenfehler hervorheben. Um dies zu vermeiden, sollten der Auftrag optimalerweise im Airlessverfahren erfolgen.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate im dicht verschlossenen Originalgebinde an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 26/05/2026

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

