

SPS



RESIMAT PLUS

Reinigbare matte Wandfarbe aus 100% Acryl.

- Nicht-glänzend: bleibt nach der Reinigung matt
- Optimal zu reinigen
- Extra matt und extra weiß
- Abperlend
- Gut deckend

RESIMAT PLUS

BESCHREIBUNG

SPS Resimat Plus ist eine optimal zu reinigende, extra-matte Wandfarbe auf Basis einer hochwertigen 100% Acrylatdispersion. Hervorragend geeignet für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und schmutzempfindlichen Bereichen wie Küche, Bad und Flur. Für innen und außen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als dauerhafte und gut zu reinigende matte Oberfläche für Wände und Decken. Geeignete Untergründe sind: vorhandene Wandanstriche oder Zement und Putz, Beton, Stein, Gipskarton usw., die entsprechend vorbehandelt wurden. Auch für Anstriche auf Glasgewebe sehr gut geeignet.

EMPFOHLENES SYSTEM

Neue, unbehandelte Untergründe - Sehr saugfähige Untergründe vollständig mit SPS Fix Grundierung grundieren. - Pulverförmige Untergründe gründlich reinigen. Nach Trocknung mit SPS Fix Primer vorbehandeln. - Nach Trocknung und je nach Farbton mit SPS Resimat Plus in zwei Anstrichen deckend überstreichen. **Vorhandene intakte Wandanstriche** - Gründlich reinigen - Ggf. einen Zwischenanstrich mit SPS Wall-Primer Plus vornehmen. - Nach Trocknung und je nach Farbton 2 deckende Anstriche mit SPS Resimat Plus ausführen. **Vorhandene, nicht tragfähige Wandanstriche** - Lose Teile entfernen. - Abpudernde Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen. - Eventuell notwendige Ausbesserungen vornehmen. - Mit SPS-Fix-Grundierung vorbehandeln. - Nach Trocknung und je nach Farbton 2 Anstriche mit SPS Resimat Plus. **Verschmutzung durch Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß** - Gründlich reinigen. - Die Oberfläche/Verunreinigung mit SPS Iso-Primer Plus behandeln. - Nach Trocknung und je nach Farbton in 2 Schichten mit SPS Resimat Plus überlackieren. Die genannten Systeme sind allgemeine Beschreibungen für die meisten gängigen Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder detaillierte Beratung kontaktieren Sie bitte SPS bv.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,51
Glanzgrad:	Extra-Matt
Glanzgrad bei 85°:	1%
Feststoffgehalt in Gewicht:	61,1
Feststoffgehalt in Volume:	40,9

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	2 Stunden.
Überstreichbar:	4 - 6 Stunden.
Durchgehärtet:	24 Stunden

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

Ca. 123 Mikrometer

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

Ca. 53 Mikrometer

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 8 m²/l pro Anstrich.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit und der Struktur des Untergrunds sowie von der Auftragsmethode ab.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, vollflächig verklebt, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Sprünge ausbessern. Lose und instabile Schichten entfernen und/oder ausbessern.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut umrühren. In 1 oder 2 Schichten mit einem geeigneten Pinsel oder einer Rolle auftragen (am besten mit einer Mikrofaserrolle). Für ein optimales Ergebnis mindestens 2 Schichten auftragen. Um Ablagerungen zu vermeiden, immer nass-in-nass arbeiten. Alle Bahnen in der gleichen Richtung nachrollen. Während der Trocknung nicht ausbessern.

Reinigung: Optimale Reinigungsfähigkeit wird nach vollständiger Aushärtung von 30 Tagen erreicht. Die meisten üblichen Verunreinigungen lassen sich leicht und gut mit viel sauberem, lauwarmem Wasser, eventuell mit einer milden Seife oder einem Reinigungsmittel, entfernen. Verwenden Sie einen sauberen, nicht scheuernden Schwamm und lassen Sie die Oberfläche durch Verdunstung des Wassers trocknen. Alternativ kann die Oberfläche mit ausreichend lauwarmem Wasser abgewaschen werden, um Seifenreste zu entfernen, und die Oberfläche durch Verdunstung des Wassers trocknen lassen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8°C auftragen. Nur auftragen, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur liegt.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Maximum 5% water.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Maximum 5% water.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Airless: Nozzle: 0.017-0.021", Pressure: approx.180 bar, Dilute: max. 5% water.

Airmix: Nozzle: 0.015-0.019", Pressure: approx. 125 bar, Air pressure: approx. 1.5 bar, Dilute: max. 5% water.

Spraying is only recommended for white/ base P and colours from this base paint. The specified settings for spraying this product apply as a starting point. Depending on site conditions, settings will have to be determined by the applicator.

Ausgabedatum: 26/05/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



RESIMAT PLUS

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Zum Reinigen von Werkzeugen und Geräten kann sauberes Wasser verwendet werden. Rust-Oleum Europe empfiehlt, Spülwasser und verschmutztes Lösemittel immer über die dafür vorgesehene Deponie in Ihrer Nähe zu entsorgen. Dadurch wird verhindert, dass schädliche Stoffe in die Umwelt gelangen.

BEMERKUNGEN

Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Werte sind auf der Grundlage der DIN EN 13300 ermittelt worden. Beim Umgang mit diesem Produkt stets die erforderliche persönliche Schutzausrüstung verwenden. Produktdämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung immer ausreichend lüften.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate im dicht verschlossenen Originalgebinde an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 26/05/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

