

# SPS



## RESIMAT PLUS

### Peinture murale mate 100% acrylique, nettoyable.

- Non brillant : reste mat après le nettoyage
- Nettoyage optimal
- Effet perlant pour réduire l'adhérence de la saleté
- Extra mat
- Résistance au frottement, classe 1

# RESIMAT PLUS

## DESCRIPTION

Peinture murale extra mate, nettoyable de manière optimale, à base d'acrylate pur à 100 % de haute qualité. Description : SPS Resimat Plus est une peinture murale extra mate à base d'acrylate pur à 100 % de haute qualité qui peut être nettoyée de manière optimale. La couche de peinture sèche a un effet perlant qui réduit l'adhérence de la saleté et reste durablement mate après le nettoyage. Elle convient parfaitement à l'application sur les murs des bâtiments publics et des zones sensibles à la saleté telles que les cuisines, les salles de bains et les halls d'entrée. Pour l'intérieur et l'extérieur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Finition mate durable et très facile à nettoyer pour les murs et les plafonds. Les supports appropriés sont : les couches de peinture murale existantes ou le ciment et le plâtre, le béton, la pierre, les plaques de plâtre, etc. qui ont été correctement prétraités. Convient également très bien à la peinture sur tissu de verre.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

**Supports neufs, non traités** - Apprêter complètement les supports très absorbants avec le primaire SPS Fix. - Nettoyer soigneusement les supports poudreux. Prétraiter avec SPS Fix Primer après séchage. - Après séchage et en fonction de la couleur, peindre avec SPS Resimat Plus en deux couches opaques. **Couches de peinture murale existantes et intactes** - Nettoyer soigneusement - Si nécessaire, appliquer une couche intermédiaire de SPS Wall-Primer Plus. - Après séchage et en fonction de la couleur, appliquer 2 couches opaques de SPS Resimat Plus. **Couches de peinture murale non porteuse existantes** - Enlever les particules non adhérentes. - Laver soigneusement les couches poudrées et laisser sécher. - Effectuer les réparations nécessaires. - Prétraiter avec le primaire SPS Fix. - Après séchage et en fonction de la couleur, peindre en 2 couches avec SPS Resimat Plus. **Contamination par la nicotine, l'humidité, la rouille ou la suie** Nettoyer soigneusement. - Traiter la surface/contamination avec SPS Iso-Primer Plus. - Après séchage et en fonction de la couleur, peindre en 2 couches avec SPS Resimat Plus. Les systèmes mentionnés sont des descriptions générales pour les substrats les plus courants. Pour des applications spécifiques et/ou des conseils détaillés, veuillez contacter SPS bv.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,51
Niveau de brillance:	Extra-Mat
Niveau de brillance à 85°:	1%
Extrait sec en poids:	61,1
Extrait sec en volume:	40,9

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2 heures.
Recouvrable:	4 - 6 heures.
Dur à cœur:	24 heures

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

Environ 123 micromètres

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

Environ 53 micromètres

## CONSOMMATION THÉORIQUE

Environ 8 m<sup>2</sup>/l par couche.

## CONSOMMATION PRATIQUE

La consommation réelle dépend de l'aspiration et de la structure du substrat ainsi que de la méthode d'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être porteur, parfaitement étanche, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Réparer les fissures et les craquelures. Enlever et/ou réparer les couches non adhérentes et instables.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien mélanger avant utilisation. Appliquer en 1 ou 2 couches, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau approprié (pour de meilleurs résultats, utiliser un rouleau en microfibres). Pour un résultat final optimal, appliquer au moins 2 couches. Pour éviter les dépôts, toujours travailler humide sur humide. Rouler toutes les bandes dans le même sens. Ne pas retoucher pendant le séchage.

Nettoyage : La nettoyabilité optimale est obtenue après un durcissement complet de 30 jours. Les contaminations les plus courantes s'éliminent facilement et efficacement à l'aide d'une grande quantité d'eau propre et tiède, éventuellement additionnée d'un savon doux ou d'un détergent. Utiliser une éponge propre et non abrasive et laisser la surface sécher par évaporation de l'eau. Il est également possible de laver la surface avec suffisamment d'eau tiède pour éliminer les résidus de savon, puis de laisser la surface sécher par évaporation de l'eau.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +8°C. N'appliquer que lorsque la température du support est supérieure d'au moins 3°C à la température du point de rosée.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Maximum 5% water.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Maximum 5% water.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Airless: Nozzle: 0.017-0.021", Pressure: approx. 180 bar, Dilute: max. 5% water.

Airmix: Nozzle: 0.015-0.019", Pressure: approx. 125 bar, Air pressure: approx. 1.5 bar, Dilute: max. 5% water.

Spraying is only recommended for white/ base P and colours from this base paint. The specified settings for spraying this product apply as a starting point. Depending on site conditions, settings will have to be determined by the applicator.

Date d'émission: 27/05/2026

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)



# RESIMAT PLUS

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

L'eau propre peut être utilisée pour nettoyer les outils et l'équipement. Rust-Oleum Europe recommande toujours d'éliminer l'eau de rinçage et le solvant sale par l'intermédiaire du dépôt désigné dans votre région. Cela permet d'éviter que des substances nocives ne pénètrent dans l'environnement.

## REMARQUES

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont déterminées sur la base de la norme DIN EN 13300. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lorsque vous manipulez ce produit. Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation du produit. Toujours ventiler de manière appropriée pendant l'application.

## DURÉE DE VIE

Minimum 12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Date d'émission: 27/05/2026

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)