

SPS



RUSTIKPUTZ

CRÊPI DECORATIVE RUSTIQUE A PETIT RAINURES

- Excellente résistance aux intempéries
- Résistance aux rayures et aux chocs
- Application souple
- Adhérence excellente
- Perméable à l'air

WWW.SPSBV.COM

RUSTIKPUTZ

DESCRIPTION

Plâtre décoratif à structure de grain non chargée et petites cannelures. Adhérence excellente, durable. A base de résine synthétique en dispersion. Excellentes propriétés d'application, perméable à l'air, résistant aux chocs et inaltérable. Pour l'intérieur et l'extérieur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Les surfaces appropriées sont, par exemple, toutes les surfaces lisses et planes comme : le béton, la brique, le ciment et le plâtrage, les couches de peintures existantes, le placoplâtre, l'aggloméré, le plâtre fin, etc.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Support nouveaux et non traités - Placoplâtre : Recouvrir les joints avec des bandes plâtrées et remplir avec un isolant pour joints. - Béton : Éliminer les éventuels dépôts de boue et boucher les trous. Si le béton est d'abord muni entièrement d'une couche de plâtre, avant de l'appliquer, prétraiter le béton avec SPS Betoncontact. - Béton cellulaire et brique silico-calcaire : Nettoyer, prétraiter avec SPS Stuc-Grund, niveler avec du crépi plâtrage. - Crépi plâtrage : Éliminer soigneusement la poussière. - Nettoyer à fond les surfaces poudrées. Après séchage, prétraiter avec SPS Fix-Primer. **Supports porteurs existants** :- Nettoyer le support. - Lisser et niveler le support (structuré). **Supports existants non porteurs** : - Éliminer soigneusement les couches non adhérentes. - Nettoyer à fond et laisser sécher les couches poudrées. - Effectuer toute réparation éventuelle. - Prétraiter avec SPS Fix-Primer. - Lisser et niveler le support (structuré). **Taches de nicotine, d'humidité, de rouille ou de suie** : - Nettoyer en profondeur. - Traiter la surface / les taches avec SPS Iso-Primer XT. Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez SPS bv.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|-------|
| Densité (g/cm ³): | 2,05 |
| Niveau de brillance à 60°: | Matte |
| Niveau de brillance à 85°: | Matte |
| Extrait sec en volume: | 73% |

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

| | |
|--------------|-------------------|
| Recouvrable: | 12 heures |
| Dur à cœur: | À quelques jours. |

CONSUMMATION THÉORIQUE

1,5 mm Fijn = ca. 2,5 kg/m².

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement indiqué est théorique. Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être lisse et plane, porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées. En cas d'application extérieure, éliminer tous les dépôts de mousse et d'algues. Avant d'appliquer le plâtre décoratif SPS prétraiter avec le Crépifond SPS.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien agiter avant l'emploi. Diluer éventuellement avec 5% d'eau. Appliquer, de manière homogène, une couche de l'épaisseur du grain avec une spatule en inox. Ensuite, structurer avec une spatule synthétique, en effectuant un mouvement circulaire pour obtenir une structure granuleuse régulière et plane présentant de petites cannelures. Supprimer régulièrement de la spatule la pâte excédentaire.

CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle.

APPLICATION & DILUTION: RACLETTE/TRUELLE

Maximum 5% d'eau.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

d'eau et savon.

REMARQUES

Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Ne pas respirer les vapeurs des produits. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. La peinture étant élaborée à base de matières premières naturelles, de légères différences de couleur peuvent exister. C'est pourquoi nous vous conseillons de mélanger préalablement les pots n'ayant pas les mêmes numéros de série, en quantité suffisante pour peindre une partie complète du mur d'un coin à l'autre. Déposer les résidus de ce produit et son emballage dans un point de collecte pour déchets dangereux ou spéciaux.

DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Date d'émission: 27/05/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

