

SPS



SPACHELPUTZ

INNEN-DEKORPUTZ

- Nachhaltig
- Schlag- und stoßfest
- Einfach aufzutragen
- Hervorragende Haftung
- Atmungsaktiv

SPACHELPUTZ

BESCHREIBUNG

Dauerhafter, dekorativer Zierputz mit regelmäßiger und gleichmäßiger Kornstruktur auf Basis einer Kunstharzdispersion. Gute Verarbeitungseigenschaften, atmungsaktiv und stoßfest. Für den Innenbereich.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als dekorativer Endanstrich auf allen glatten und bündigen Oberflächen. Geeignete Untergründe sind u. a.: Beton, Ziegel, Zement und Putz, vorhandene Farbschichten, Gipskarton, Feinschliff usw.

EMPFOHLENES SYSTEM

Neue, unbehandelte Untergründe: Stark saugende Untergründe vollständig mit SPS Putz-Grund vorbehandeln - Tragfähige Untergründe mit SPS Putz-Grund grundieren.**Bestehende Untergründe:** - Untergrund reinigen - Strukturierte Untergründe glätten und nivellieren - Tragfähige Untergründe mit SPS Putz-Grund grundieren.**Bestehende, nicht tragfähige Untergründe:** - Lose Schichten gründlich entfernen - Eventuell pulverisierende Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen. - Ggf. ausbessern - mit SPS Fix-Grund vorbehandeln - strukturierte Untergründe glätten und egalisieren - tragfähige Untergründe mit SPS Putz-Grund grundieren - mit SPS Putz-Grund grundieren.**Verunreinigungen durch Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß:** gründlich reinigen - Oberfläche/Verunreinigung mit SPS Iso-Grund behandeln - leichte Verunreinigungen auf tragfähigen Untergründen mit SPS Putz-Grund Iso grundieren. Die vorgenannten Systeme sind allgemeine Beschreibungen für die gängigsten Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder detaillierte Beratung kontaktieren Sie bitte SPS bv.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	2.0
Glanzgrad bei 60°:	Matt
Glanzgrad bei 85°:	Matt
Feststoffgehalt in Volume:	71%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Überstreichbar:	12
Durchgehärtet:	Einige Tage

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

1 mm Extrafein: ca. 2,1 kg/m², 1,2 mm: ca. 2,5 kg/m², 1,5 mm Fein: ca. 3 kg/m²

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der angegebene Ertrag ist theoretisch. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art und Struktur des Substrats und der Verarbeitungsmethode ab.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss glatt und eben sein. Außerdem muss der Untergrund tragfähig, vollflächig verklebt, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Sprünge müssen ausgebessert werden. Lose und instabile Schichten sind zu entfernen bzw. auszubessern. Vor dem Auftragen von SPS-Zierputz ist eine Vorbehandlung mit SPS-Grundierquarz vorzunehmen. Ob der Untergrund ausreichend glatt und eben ist, um mit SPS-Zierputz bearbeitet zu werden, ist anhand der Oberflächenbeurteilungskriterien für Außenputze und der Oberflächenbeurteilungskriterien für Innenputze festzustellen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Eimer in einer Wanne vormischen und vor Gebrauch gut durchmischen. Falls erforderlich, mit bis zu 5% Wasser verdünnen. Mit einer rostfreien Stahlkelle gleichmäßig in Kornstärke auftragen. Dann mit einer Kunststoffkelle in kreisenden Bewegungen strukturieren, bis eine flache, regelmäßige Kornstruktur entsteht. Während der Strukturierung regelmäßig den überschüssigen Schlamm auf der Kunststoffkelle entfernen. Dieses Produkt kann auch gespritzt werden, z. B. mit einer Trichterpistole, einer Schneckenpumpe oder einem anderen geeigneten Sprühgerät. Dadurch wird eine gröbere/rauhere Textur erzeugt. Beim Sprühen von strukturierten Materialien, wie z. B. Dekorputz, ist stets die richtige Düsenöffnung zu wählen: mindestens 3 x maximale Korngröße.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8°C auftragen. Nur auftragen, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur liegt.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: RAKEL/KELLE

Maximal 5% sauberes Wasser.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser und Seife

BEMERKUNGEN

Beim Umgang mit diesem Produkt stets die erforderliche persönliche Schutzausrüstung verwenden. Produktdämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Bei der Verarbeitung immer ausreichend lüften. Leichte Farbabweichungen sind aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe möglich. Daher müssen Eimer mit unterschiedlichen Chargennummern zunächst gemischt werden.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in dicht verschlossenem Behälter an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 26/05/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

