

**Omschrijving:** Uitstekend dekkende, krasvaste, duurzame, kleurvaste en zijdeglanzende aflak op basis van acryl. Voor binnen.

**Toepassing:** Toe te passen op hout, voorbehandeld metaal, kunststof en pleisterwerk.

**Eigenschappen:**

- Sneldrogend
- Bevat zeer weinig oplosmiddel
- Praktisch reukloos
- Krasvast
- Uitstekende dekking
- Perfecte vloeiing

**Kleur:** Verschillende kleuren.

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een acrylkwast, lakroller of spuit. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 3% water. Na elke laag licht schuren en stofvrij maken.

**Verbruik:** Ca. 14 m<sup>2</sup> /liter per laag afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** Oppervlakken dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

**Onbehandeld hout:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf Acryl aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Acryllak Zijdeglans.

**Schilderwerken in goede staat:** Zorgvuldig ontvetten met ontvettingsmiddel, mat schuren en stofvrij maken. Indien nodig bijwerken met plamuur en Finess Grondverf Acryl. Geheel gladschuren. Afwerken met 1 laag Finess Acryllak Zijdeglans.

**Schilderwerken in slechte staat:** Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als "onbehandeld hout".

**Onbehandeld MDF, spaanplaat, e.d.:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf Acryl aanbrengen verdund met 5-10% water. Na droging schuren en stofvrij maken. Dan een tweede onverdunde laag Finess Grondverf Acryl aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Acryllak Zijdeglans.

**Onbehandeld metaal:** Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen. Eerst behandelen met een geschikte Finess roestwerende menie. Dan een laag Finess Grondverf Acryl onverdund aanbrengen. Afwerken met Finess Acryllak Zijdeglans.

**Harde kunststoffen:** Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Voorbehandelen met 1 laag Finess Multiprimer en afwerken met Finess Acryllak Zijdeglans.

TECHNISCHE GEGEVENS (kleur wit)

**Bindmiddel:** Combinatie van PU-Alkydemulsie en Acrylaatdispersie

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en vulstoffen

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** Ca. 35% in volume

**S.G.:** Ca. 1,2 g/ml

**Viscositeit:** Krebs Stomer 110 KU @ +20°C

**Aanbevolen laagdikte:** 35 Micron per laag (droog)

**Maalfijnheid:** 10 Micron

**Glansgraad:** 35-50% met glansmeter Gardner 60°

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Deuren en ramen pas als de verf is uitgehard (na minimaal 8 uur) sluiten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.