

**Description :** Peinture murale mate lavable à haut pouvoir couvrant. Pour la finition des murs et des plafonds. Moins indiquée pour les salles de bains et les cuisines. Pour intérieur.

**Utilisation :** Les supports appropriés sont : le ciment et le plâtrage, le béton, la brique, le placoplâtre, l'aggloméré, le papier peint, etc. Egalement adaptée à la peinture sur tissu de verre.

**Caractéristiques :**

- Sans solvant et quasiment inodore
- Haut pouvoir couvrant
- Perméable à l'air
- Bonne lessivabilité
- Mat
- Se dilue à l'eau

**Teinte :** Disponible dans toutes les couleurs du système Finess de mélange de couleurs.

**Application :** Bien remuer avant l'emploi. Appliquer en 1 ou 2 couches avec une brosse carrée, un rouleau à poils longs ou au pistolet airless. Diluer éventuellement la première couche avec 10% d'eau maximum, mais ne pas diluer la deuxième couche.

**Rendement :** Suivant ISO-6504-3 et DIN EN 13300 environ 7 m<sup>2</sup> par litre par couche selon le support. Pouvoir couvrant pour le rendement : classe 3

**Séchage à 23°C et humidité relative 65% :**

Sec hors poussière après environ 2 heures.  
Recouvrable après environ 4-6 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

**Surface :** La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer et/ou réparer les couches de peintures non adhérentes ou écaillées.

**Plâtre neuf :** Prétraiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec Finess Primer Transparent.

**Plâtre existant :** Nettoyer à l'eau additionnée d'un produit dégraissant. Laisser sécher. Puis, traiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec Finess Primer Transparent.

**Surfaces poudreuses :** Nettoyer soigneusement à l'eau claire et laisser sécher. Prétraiter avec Fixateur Finess.

**Couches de peinture non résistantes à l'eau (non lessivables) :** Laver à fond, jusqu'à ce que la surface ne libère plus de particules. Puis prétraiter avec Fixateur Finess.

**Béton :** Éliminer soigneusement les éventuels dépôts de boue et de poussière avec une brosse dure. Puis traiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec une première couche diluée de Finess Peinture Murale Mat Intérieur.

**Béton cellulaire :** Prétraiter avec une sous-couche spéciale. Appliquer ensuite une couche de plâtre. Après séchage, traiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec une première couche diluée de Finess Peinture Murale Mat Intérieur.

**Placoplâtre :** Recouvrir les joints avec des bandes plâtrées et remplir avec un isolant pour joints. Après séchage : traiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec une première couche diluée de Finess Peinture Murale Mat Intérieur.

**MDF, aggloméré et panneaux fibres :** Poncer et dépoussiérer les panneaux lisses ; isoler avec Isolant Finess.

**Couches de peinture porteuses :** Nettoyer à l'eau additionnée d'un produit dégraissant. Poncer les couches de peinture brillante jusqu'à l'obtention d'une surface mate et dépoussiérer soigneusement.

**Taches résistantes de nicotine, d'humidité, de rouille ou de suie :** Laver soigneusement à l'eau additionnée d'un produit dégraissant et bien laisser sécher. Puis isoler l'endroit à traiter avec Isolant Finess.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Liant :** Résine synthétique en dispersion sans solvants

**Pigments :** Dioxyde de titane rutile et charges minérales

**Solvant :** Eau

**Composants solides :** 62% en poids

**Poids spécifique :** Environ 1,5 g/ml

**Viscosité :** Viscolab LC 3: 5,5 PaS @ 20°C

**Mouture :** 50 microns ISO-787-7 et DIN EN 13300 : fine

**Brillance :** Mat ISO-2813 et DIN EN 13300 : 60°/2,3%  
85°/5%

**Teinte :** Base P, D et TR

**Dilution :** Eau

**Précautions d'usage :** Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

**Nettoyage du matériel :** Eau et savon

**Avantages :** Lessivabilité selon DIN 53778 : > 5000 cycles. Classe : S Résistance au frottement suivant ISO-11998 et DIN NE 13300 : classe 2

**Conservation :** 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

**Généralités :** Bien remuer avant l'emploi. Ne pas utiliser par température inférieure à + 8°C, en plein soleil ou par temps de pluie. Laisser durcir les surfaces fraîchement cimentées pendant 6 semaines minimum.

**Restes de produits :** Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.