

**Omschrijving:** Goed dekkende en goed afwasbare muurverf. Ademend en reukarm. Voor het afwerken van buitengevels en muren en plafonds in vochtige ruimten zoals keuken en badkamer. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Binnenshuis overal toe te passen en buiten met name geschikt voor gevels, betonnen schuttingen e.d. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board, behang etc.

**Eigenschappen:**

- Schrobvast
- Mat
- Duurzaam
- Eenvoudig te verwerken
- Vochtregulerend

**Kleur:** Wit, eventueel aan te kleuren met universele kleurpasta's.

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. De eerste laag evt. verdunnen met maximaal 10% water, de tweede laag niet verdunnen. Aanbrengen met een kwast, vachtroller of airless spuit.

**Verbruik:** Volgens ISO-6504-3 en DIN EN13300 ca. 8m<sup>2</sup>/liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Dekking bij rendement: klasse 3

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Droog: na ca. 2 uur.  
Overschilderbaar na ca. 6 uur.

**SYSTEEM-OPBOUW**

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij buiten-toepassingen eerst alle mos- en algaanslag verwijderen.

**Nieuw pleisterwerk:** Voorbehandelen met Finess Primer Transparant (binnen) of Finess Primer Muurverf (binnen en buiten) of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Buiten.

**Bestaand pleisterwerk:** Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen. Dan voorbehandelen met Finess Primer Transparant (binnen) of Finess Primer Muurverf (binnen en buiten) of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Buiten.

**Poederende ondergronden:** Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

**Niet watervast verflagen (veegvast):** Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

**Beton:** Eventuele 'slikhuid' en poeder grondig verwijderen met een ruwe borstel. Dan behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Buiten.

**Gas (cellen) beton:** Voorbehandelen met een speciaal Grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Buiten.

**Gipskartonplaten:** Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging voorbehandelen met een Primermiddel of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Buiten.

**MDF, spaan- en vezelplaat e.d.:** Gladde platen schuren en stofvrij maken, isoleren met een isoleermiddel.

**Draagkrachtige verflagen:** Reinigen met water en een ontvettingsmiddel. Glanzende verflagen eerst mat schuren en zorgvuldig stofvrij maken.

**Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet:** Afwassen met water en ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess isoleermiddel.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Bindmiddel:** Kunstharisdispersie

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 63% in gewicht

**S.G.:** Ca. 1,55 g/ml

**Viscositeit:** Viscolab LC 3: 5,5 PaS @ 20°C

**Maalfijnheid:** 50 Micron ISO-787-7 en DIN EN 13300 fine

**Glansgraad:** Middelglans ISO-2813 en DIN EN 13300 60°/2,3% 85°/13%

**Tint:** Wit

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:** Afwasbaarheid volgens DIN 53778 >5000 slagen. Klasse S Schrobvastheid volgens ISO-11998 en DIN EN 13300: Klasse 3

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Goed roeren voor gebruik. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C, in de felle zon of bij kans op regen. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.