

**Omschrijving:** Loodvrije, roestwerende menie op basis van alkydhars. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Tegen het roesten van ijzer en staal, maar ook geschikt als beschermende grondlaag voor hout in contact met metselwerk of beton.

**Eigenschappen:**

- Goede roestwerende werking
- Loodvrij
- Soepele kwastverwerking

**Kleur:** Oranje

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. Eventueel de eerste laag verdunnen met 5% white spirit. In 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of spuit. Vóór het aflakken op metaal, altijd een tussenlaag Finess Grondverf aanbrengen.

**Verbruik:** Ca. 12 m<sup>2</sup>/liter per laag

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

**SYSTEEM OPBOUW**

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

**Hout in aanraking met beton of metselwerk:** Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Daarna behandelen met 2 lagen Finess Loodvrije Menie.

**Onbehandeld ijzer en staal:** Eventuele walshuid, vet, roestvorming en stof grondig verwijderen. Daarna 2 lagen Finess Loodvrije Menie aanbrengen, gevolgd door 1 laag Finess Grondverf en afwerken met Finess Hoog- of Zijdeglans.

**Slechte verflagen:** Slechte delen verwijderen, reinigen. Daarna 2 lagen Finess Loodvrije Menie aanbrengen, gevolgd door 1 laag Finess Grondverf en afwerken met Finess Hoog- of Zijdeglans.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Bindmiddel:** Gecombineerde glyceroftalaatharsen

**Pigmenten:** Titaandioxide, roestwerende pigmenten en lamelvormige vulstoffen

**Oplosmiddel:** White spirit

**Vaste bestanddelen:** 50% in volume

**S.G.:** Ca. 1,34 g/ml

**Viscositeit:** ICI Rotothinner 6 Poise @ +20°C

**Maalfijnheid:** 45 Micron

**Aanbevolen laagdikte:** 35 Micron droog

**Glansgraad:** Mat

**Tint:** Oranje

**Verdunning:** White spirit

**Vlampunt:** Ca. 38°C

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** White spirit of verfreiniger.

**Prestaties:** Binnen en buiten goed te gebruiken als anti-roestverf. Bevat geen schadelijke loodpigmenten.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +5°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.